

SORTIMENT FÜR ANTI-GRAFFITI-PRODUKTE

VERNAEAU PU 16

PERMANENTER ANTI-GRAFFITI SCHUTZ AUS
POLYURETHANHARZ IN WÄSSRIGER PHASE. FARBLOSER LACK, MATTES
ODER GLÄNZENDES FINISH.

PRODUKTVORTEILE



FÜR ALLE
FLACHEN
GEEIGNET

- Ermöglicht das Reinigen von ca. 50 Graffiti's
- Mikroporös, lässt die Fläche atmen
- Ausgezeichnete Resistenz gegenüber UV-Strahlen und Abnutzung (vergilbt nicht)
- Das System VERNAEAU PU 16 ermöglicht, alle Graffiti-Arten zu entfernen, selbst sehr alte (Tinte, Sprayfarben, Markierstift, Buntstift...)
- Ideal für außen und für innen
- Sehr einfache Anwendung
- Gibt es mit mattes oder glänzendes Finish
- Unverseifbar
- VOC-frei

VERPACKUNG :



- Zu 5 kg, Paket mit 2 Sets mit 5 kg (Palette mit 80 Einheiten)

ANWENDUNGSBEREICHE

VERNAEAU PU 16 ist zum Schutz vor Graffiti's und Verschmutzungen poröser Flächen, Beton, Zement, Backstein, Farben, Steinen, Dickbeschichtungen, Festbeschichtungen, Holz, hydraulischer Mörtel und Kalkputz gedacht. Nicht auf Marmor und polierten Oberflächen anwenden.

EINSATZ

- 1. VERDÜNNUNG:** Nach Anfertigung des Gemisches gebrauchsfertig.
- 2. MATERIALIEN ZUR ANWENDUNG:** Rolle, eventuell mit Airless pulverisierbar.
- 3. BEDIENFORM:** Den gesamten Anteil Härter in den Harzanteil schütten. Gut mit einem Rührgerät mindestens 5 Minuten lang vermengen, um eine perfekt homogene Lösung zu erhalten. Die Ausgangsfläche muss sauber und trocken sein. VERNAEAU PU 16 auf die zu schützende Fläche kreuzweise auftragen und dabei Überladungen und Verlaufspuren vermeiden. Unbedingt eine zweite Schicht auf die erste, noch frische Schicht auftragen (durchschnittliche Wartezeit: 1h).



SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

Lebensdauer des Gemisches: 3 Stunden. Für eine Anwendung auf Kalkputz, den Kundendienst um Rat fragen (Tests empfohlen).

Eine Schicht SCALP PRIMER 36 in folgenden Fällen auftragen:

- Auf kräftigen Farbtönen (Rot, Grau, Schwarz, Bordeaux usw. uns um Rat fragen). Aber auch bei Kalkputz für Fassaden,
- auf rohen, ungestrichenen Flächen, um den nassen Aspekt zu mindern.

Reinigung von Graffiti: Für eine Dauer von 15 Tagen: SCALP ANTI GRAFFITI 49 auftragen, mit einem trockenen Tuch abwischen oder mit einem Hochdruckreiniger abspülen. Hartnäckige Spektren mit SCALPNET EDJ 28 entfernen. Für eine Dauer von 1 bis 2 Monaten: SCALPEX AL 23 mit kreisenden Bewegungen auftragen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und mit dem Hochdruckreiniger abspülen. Der Schutz ist auch jederzeit für andere Verschmutzungen effizient.

4. EINWIRKZEIT: VERNAEAU PU 16 in den 3 Stunden nach dem Vermischen anwenden. Die gesamte Polymerisation der Fläche ist nach 72 Stunden nach der letzten Schicht effizient.

5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 5° C bis 30° C bei trockenem Wetter.

6. REINIGUNG VON WERKZEUGEN: Die Reinigung von Werkzeugen sollte gleich nach der Anwendung mit Wasser erfolgen.

7. ERGIEBIGKEIT: von 150 bis 250 g /m², je nach Flächentyp oder Belag und für die beiden Schichten.*

8. LAGERUNG: Das Produkt in einem frostfreien Lokal vor Unwetter und direkten Sonnenstrahlen geschützt aufbewahren.

*Die Angaben zur Ergiebigkeit dienen nur als Richtwerte. Diese Daten ermöglichen, Kostenberechnungen von Baustellen zu schätzen. Sie sind unter keinen Umständen verbindlich. Allein Testversuche können mit Genauigkeit die Produktmengen bestimmen, die je nach zu behandelnder Fläche anzuwenden sind.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt aus zwei Komponenten auf Basis von Polyurethanharz• Dicke trockener Film: 30 Mikrometer• AFNOR NF T 36-005 Familie I Klasse 6a• Volumengewicht von 1,06 +/- 0,03 g /cm³ bei 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH-Wert: 8• Frostempfindlich• Gesamt-Trockenextrakt: 38 %• Flammpunkt: Keiner |
|--|--|

SICHERHEITSMÄßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. SCHUTZ DER FLÄCHEN: VERNAEAU PU 16 nur auf die zu schützenden Flächen auftragen. VORSICHT: In dem Streben nach Ästhetik und im Fall einer Anwendung auf einer neuen Fläche (frisch gestrichen oder verputzt) ist es notwendig zu warten, bis diese durch und durch trocken ist, bevor Sie VERNAEAU PU 16 auftragen! D.h. ungefähr 15 Tage.

2. SCHUTZ DER PERSONEN: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. PVC-Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.

Wichtig: Der Inhalt dieser Informationen entstammt unserer Produkterfahrung. Er kann uns nicht für den jeweiligen Gebrauchsfall haftbar machen. In Anbetracht der besonderen Spezifitäten jeder Fläche (Abnutzung, Beeinträchtigung der Integralität und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und zur Vermeidung jeglicher Beschädigung der zu behandelnden Fläche ist es notwendig, einen Testversuch mit dem Scalp Produkt auf einer kleinen zu behandelnden Fläche unter Einhaltung der Anwendungsprozedur durchzuführen, um das Ausbleiben jeglicher Beeinträchtigung sicherzustellen. Sehen Sie das Sicherheitsdatenblatt ein (SDB)



SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen - die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.